

USTA FLEKSFUGA (Mastertile 555 Flex)

Заполнитель зазоров (швов) между керамическими плитками, фаянсами и прочими облицовочными материалами.

Описание:

Usta Fleksfuga - декоративная, водонепроницаемая готовая смесь, для заделки зазоров-швов между керамикой, фаянсом, мрамором, гранитом, камнем природного происхождения и кирпичом. Устойчив к растяжениям, деформациям и вибрациям, возникающих вследствие перемены температуры.

Область применения:

- Жилые помещения
- Административные здания
- Торговые и промышленные площади
- Гостиницы
- Медицинские учреждения
- Плавательные бассейны
- Для наружных и внутренних работ

Особенности:

Не трескаясь, превосходно затвердевает и прилипает к краю керамики в ходе обработки зазоров (углублений) шириной 2,5-8 мм.

- Легок в приготовлении.
- Не царапает эмалированные поверхности.
- Длительный срок эксплуатации.
- Имеет гладкую поверхность.
- Водонепроницаемый.
- Стандартные цвета.
- Устойчив к ударам и вибрациям.
- Легко наносится.
- Устойчив к моющим средствам.

Технические характеристики:

Структура материала

Содержит минеральные наполнители, синтетические добавки и особые цементы.

Плотность: 1,4 г / см³

Температура наносимой поверхности:

от +5 °C до + 25 °C

Рабочая температура: от -20 °C до + 80 °C

Время отстаивания приготовленного

раствора: 3 минуты

Время работы с готовым раствором: 30 минут

Запрещено ходить по поверхности: 24 часа

Цвет: Белый, серый и другие стандартные

Эти показатели даны для относительной влажности 50% при 23 °C

Упаковка:

5 - 20 кг бумажные крафт- мешки с полиэтиленом.

Способ применения:

Подготовка поверхности

Выждите достаточное время для того, чтобы склеивающий раствор, использованный для приклеивания керамики и фаянса, хорошо затвердел. Поверхность очистите гребнем или подходящей палочкой для зазоров и вытрите мокрой губкой. После этого можно наносить пасту для швов в несения.

Разбавление водой:

FleksFuga белый	FleksFuga Серый	FleksFuga Цветной
1 кг-0,320 л	1 кг-0,300 л	1 кг-0,320л
20 кг 6,4 л	20 кг -6,0л	20 кг- 6,4 л

Если раствор наносится на стены количество воды для раствора можно уменьшить

Приготовление:

Отмерьте необходимое количество воды и налейте ее в чистую посуду для приготовления. Затем насыпьте все содержимое пакета и хорошенько размешайте до исчезновения комков. Выждите 3 минуты и снова размешайте. Материал готов для применения.

Метод нанесения:

При помощи резинового шпателя зазоры между керамикой хорошенько заделываются раствором Fleksfuga. Излишне нанесенное количество убирается по диагонали к зазорам. Если швы (зазоры) глубокие после первого нанесения надо выждать пока Fleksfuga впитается, а затем нанести повторно. Через 15-20 минут после нанесения Fleksfuga сделайте тестирование надавливанием пальцев, если при тестировании материал устойчив и не пристает к пальцам тогда, вся поверхность очищается влажной губкой, и заполнитель окончательным образом выравнивается. Таким образом, предотвращается запыление, растрескивание заполнителя и по-

USTA FLEKSFUGA (Mastertile 555 Flex)

лучается ровная превосходная поверхность.
Нельзя очищать поверхность опилками.

На следующий день, после того, как Fleksfuga высохнет, керамика натирается сухой и чистой тряпкой.

Цвета:

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Caramel (Карамельный) кофе с молоком № 3

Mittelbraun (Светло - коричневый) № 5

Balibraun (Коричневый) № 6

Anemone (бежевый) № 12

Crocus (голубой) № 13

Magnolia (розовый) № 16

Белый № 20

Серый № 21

Cotto (красный) № 22

Evergreen (зеленый) № 23

Черный № 40

Bordo (бордовый)

Barbaris (кремовый)

Grog (Какао)

Примечание:

Fleksfuga не должна наноситься при температурах ниже +5 °C. В частности, не следует применять в сильную жару, в дождь и на ветру. К подсыхающему материалу Fleksfuga ни в коем случае не добавляйте порошок или воду.

Из-за имеющихся на поверхности мелких пор в некоторых типах керамической плитки, при заполнение шва с пигментированными затирочными составами на цементной основе, на поверхности могут образоваться пятна или грязевые разводы, поэтому рекомендуется заранее получить консультацию у производителя керамической плитки и сделать пробное тестирование, перед применением материала

Хранение:

Гарантийный срок хранения в сухом помещении 6 месяцев.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел. : +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел. : +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел. : +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел. : +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

