

POLIFIKS (EMACO R 356)

Готовый для применения моментально схватывающий раствор для монтажных и ремонтных работ

Описание:

Готовый для применения раствор, содержащий специальные цементы, укрепленные полимерами и минеральными наполнителями, который обеспечивает высокую прилипаемость. Используется для изоляционных и ремонтных работ при монтаже. После разбавления с водой очень быстро схватывается и твердеет.

Область применения:

- По цементным, известковым и кирпичным поверхностям.
- По внутренним и наружным поверхностям.
- Для монтажа оконных и дверных проемов.
- Для ремонта повреждений и отверстий в бетоне.
- Для ремонта углов и стыков в бетонных конструкциях.
- Для ремонта трещин в водных каналах.
- Для ремонта пустот в бетоне, образованных после снятия заливных форм

Особенности:

- Polifiks готов к употреблению.
- Гарантирует быстроту в различных монтажных работах.
- Легок в применении, быстро застывает, не трескается.
- Обладает высокой прочностью на сжатие и излом.

Технические характеристики

Температура рабочей зоны: +5 °C до +25 °C
Срок применения свежеприготовленного раствора: 3 - 5 минут при +20 °C

Прочность на сжатие:

(4 X 4 X 16 см Призма)

	30 мин	60 мин	1 день	7 дней
(+ 20 °C) Н/мм ²	20	24	33	61
(+ 5 °C) Н/мм ²	7	18	27	42

Прочность на разрыв:

(4X4X16 см Призма)

	30 мин	60 мин	1 день	7 дней
(+ 20 °C) Н/мм ²	4,0	4,5	5,5	5,7
(+ 5 °C) Н/мм ²	2,0	3,3	4,5	5,5

Упаковка:

5 - кг мешки

Применение:

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистая, без пыли, достаточно прочная, и слегка шероховатая. Кромки ямочки, срезать по мере возможностей под углом 90° на глубину не менее 10 мм, это операция очень важна для равномерного высыхания краев ремонтного состава.

Поверхность перед нанесением необходимо увлажнить.

Пропорции приготовления:

Polifiks	5 кг
Кол-во воды добавляемый в раствор	1,20-1,4 л
Плотность раствора	~ 2,04 кг/л

Общая пропорция:

4,5 части Polifiks + 1 часть воды. В очень поврежденных местах, где требуется глубокий ремонт, перед нанесением можно добавить песок в соотношении песок: Polifiks - 1: 2.

Приготовление:

Из-за быстрого схватывания материала Polifiks рекомендуется размешивать небольшими порциями. Для этого в чистый сосуд выливается необходимое количество воды, после высыпается Polifiks и в быстром темпе размешивается до тех пор, пока материал не придет в однородное состояние.

Размешанный материал должен быть сразу же использован. Температура затворяемой воды и окружающей среды влияет на скорость

POLIFIKS (EMACO R 356)

схватывания материала. Работу рекомендует-
ся проводить в резиновых перчатках.

Чистка инструментов:

Polifiks может быть очищен лишь в не застыв-
шем состоянии. Если раствор застынет или
затвердеет, его можно очистить лишь меха-
ническими методами.

Хранение:

Хранить в сухом месте .
Срок хранения 6 месяцев .

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел. : +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел. : +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел. : +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел. : +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

