

# Клей USTA 130 (Mastertile 90)

Универсальный клеящий раствор для керамики по бетону, штукатурке и левкасу.

**Описание:**

Клей USTA – 130 универсальная готовая смесь, обладающая высокими фиксирующими свойствами. Используется для приклеивания фаянса, керамики, мозаики. Легка в приготовлении и нанесении.

**Область применения:**

- Для внутренних и наружных работ.
- Для приклеивания фаянса, кафеля и стеклянной мозаики на поверхности на цементной основе влажных помещений, таких как ванны, кухни, плавательные бассейны.
- Для связывания стеклоблоков.
- Для наружного применения рекомендуется использование с добавкой Lastofleks

**Особенности:**

- Применяется для внутренних работ
- Легок в приготовлении и нанесении.
- Длительный срок эксплуатации.
- Без опасения можно наносить на вертикальные и горизонтальные поверхности.
- Не стекает при нанесении на вертикальные поверхности.
- Водо- и морозоустойчив

**Технические характеристики:**

Структура материала:

Содержит минеральные наполнители, синтетические добавки и особые цементы.

Температура обрабатываемой поверхности:

от +5°C до +25°C

Рабочая температура :

от -20°C до +80°C

Время выдержки свежеприготовленного раствора: 5 минут

Время работы со свежеприготовленным раствором: 4 часа

Время максимальной выдержки свеженанесенного раствора в открытом виде 20 минут

Запрещено ходить по свежееклеенной поверхности: 24 часа

Время заполнения швов: через 24 часа

Цвет : Серый - Белый

Эти показатели даны для относительной влажности 50% при 23°C.

**Упаковка:**

25-килограммовые укрепленные полиэтиленом бумажные крафт-мешки.

**Расход:**

Толщина 1 мм - 1.4 кг/м<sup>2</sup>

**25 кг Клей USTA -130**

Размеры керамики	Потребление
10 X 10 см, ровная	15 м <sup>2</sup>
20 X 20 см, ровная	12 м <sup>2</sup>
20 X 20 см, с углублениями	8 м <sup>2</sup>

Количество потребления зависит от подготовки поверхности, вида керамики и инструментов для нанесения.

**Разбавление водой:**

Клей- 130 (Серый - Белый)

1кг порошка	0,22 л-0,25 л
5кг порошка	1,1-1,25 л
25кг порошка	5,5 -6,5л

**Хранение:**

Хранить с сухом помещении, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

**Применение:**

Подготовка поверхности

Поверхности должны быть прочной, чистой и ровной. Поверхность должна быть хорошенько очищена от остатков различных масел и парафина. Поверхность с выемками глубиной 5 - 6 мм должна быть выровнена материалом Клей USTA -130 за день ранее. Если температура поверхности нанесения превышает 25 °С, необходимо ее увлажнить.

Поверхности, сильно впитывающие влагу, рекомендуется обработать специальной грунтовкой Astar-A или USTA Primer.

**Приготовление:**

Отмерьте необходимое количество воды и налейте ее в чистую посуду для приготовления. Затем насыпьте все содержимое пакета и хорошенько размешайте до исчезновения всех комочков. Выждите 5 минуты и снова размешайте. Материал готов для использования.

# Клей USTA 130 (Mastertile 90)

**Метод применения:**

Клей USTA -130 наносится на поверхность тонким слоем при помощи ровной стороной мастерка, затем равномерно размазывается в одну сторону зубчатой стороной мастерка по поверхности, покрытие которой должно быть закончено в течение 20 минут. Если наклеивается керамика различной толщины или требуется покрыть изъятые наносимой поверхности, советуем под каждую керамику нанести еще некоторое количество раствора. Перед тем как зафиксировать керамику на наклеиваемое место, надо повозить керамику в растворе для того, чтобы обеспечить полный контакт с клеящим раствором. Оставьте промежуток минимум в 3 мм и зафиксируйте. Для заполнения промежуточных швов используйте Fuga, Fleksfuga или Erofuga. Нанесение этих материалов для покрытия швов можно производить приблизительно через 24 часа после наклеивания керамики.

**Ширина швов:**

До 5 X 5 см	3 мм
До 15 X 15 см	4 мм
Более 15 X 15 см	6 - 8 мм

Проверка клеящего раствора на готовность  
Надавите пальцами на клей. Если клеящий раствор пристаёт к пальцам, то продолжайте выкладывать керамику. Если пальцы не испачкались в клее - это означает, что время применения клея истекло. В этом случае надо соскрести клей с поверхности и нанести новую порцию клея.

**Примечание:**

- Толщина размазанного Клей USTA - 130 не должна превышать 6 мм
- Если температура поверхности ниже + 5 °С, рабочее помещение надо нагреть.
- Раствор надо готовить только в тех количествах, которое может быть потреблено в процессе работы.
- В сомнительных случаях надо проводить вышеизложенную проверку пальцами. В раствор с

нарушенными специфическими особенностями нельзя добавлять воду и порошок.

- Склеивающий раствор Клей USTA - 130 для керамики, нанесенный при 23 °С, достигает окончательного сопротивления (твердости) через 14 дней. Если работы проводились при температурах ниже этой, увеличение этого срока неизбежно.

**Специальные положения:**

- Если керамика толщиной более 12 мм и камни природных пород наклеиваются в длинных и широких помещениях (например, фабрики), надо использовать раствор Клей USTA - 140 .
- Чтобы цвет белого и светлого мрамора со временем не изменился, надо использовать Клей Flexmortel Белый.
- При нанесении на наружные поверхности, при выкладке гранитной керамики или природного камня, покрытия термальных бассейнов, полов с подогревом или при обновлении с наклеиванием керамики на керамику, советуем смешать клеящий раствор Клей USTA -130 с универсальной добавкой Lastofleks.
- Если контроль вышеизложенных условий на строительной площадке осуществить невозможно, надо использовать Flexmortel.

**Меры безопасности:**

Избегайте контакта с кожей всех материалов на цементной основе, а также разбавленных водой материалов. Если же такие материалы попали на кожу, промойте большим количеством воды.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы  
пр. Райымбека 211 А  
тел.: +7(727) 279 00 13  
факс: +7(727) 233 32 82

г. Астана  
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16  
тел.: +7(7172) 34 47 30  
факс: +7(7172) 34 38 95

г. Атырау  
пр. Азаттык 8А, офис 14, 15  
тел.: +7(7122) 99 61 37  
факс: +7(7122) 99 61 38

г. Караганда  
ул. Гоголя 31, 2 этаж  
тел.: +7(7212) 56 33 10  
факс: +7(7212) 56 33 10

