

MASTERTOP 20

Жидкий материал, применяющийся для твердения бетона и защиты от образования пыли на поверхности.

Описание:

Материал серии MASTERTOP 20 представляет собой бесцветную, жидкость низкой вязкости для применения на поверхности бетона. Она способствует твердению поверхности бетона и препятствует образованию пыли

Область применения:

Материал применяется для упрочнения и защиты от образования пыли на поверхности бетонных полов и покрытий на основе цемента:

- Фабрики.
- Гаражи.
- Промышленные площадки

Особенности:

- Материал обеспечивает постоянный уход за поверхностью бетона.
- Материалом можно обрабатывать поверхность новых и старых полов.
- Материал прост в применении.
- Материал готов к использованию.
- Экономичный.

Практическое действие материала:

Путем объединения со свободными частицами извести, возникающими в ходе реакции гидратации цемента, материал серии MASTERTOP 20 образует прочные, не растворяющиеся в воде кристаллы и тем самым связывает частицы между собой и герметично покрывает поверхность, образуя прочное покрытие, на поверхности которого не образуется пыль.

Состав материала:

Материал серии MASTERTOP 20 представляет собой водный раствор силиката соды вместе с активными химическими веществами (отвердителями) поверхности.

Нанесение:

Подготовка наносимой поверхности:

Удалите с поверхности масла и технические смазки при помощи растворителя.

Подметите поверхность пола при помощи щетки. Удалите с поверхности всю пыль и плохо держащиеся частицы при помощи щетки или промышленного вакуума. Если поверхность полов была предварительно увлажнена, ей не-

обходимо дать высохнуть перед началом применения материала серии MASTERTOP 20.

Метод нанесения материала:

Тщательно взболтайте материал серии MASTERTOP 20 перед применением. Равномерно разливайте материал по поверхности или разбрызгивайте его на поверхность бетона из пластиковой бутылки. Затем равномерно вотрите жидкость в бетон при помощи швабры с резиновой насадкой движениями вперед – назад, для обеспечения равномерного проникновения.

Любое количество материала серии: MASTERTOP 20, которое полностью не абсорбировалось в поверхность необходимо удалить с поверхности бетона до полного высыхания.

Через 24 часа после первоначальной обработки поверхности материала, нанесите второй покрывающий слой таким же образом, некоторые полы могут потребовать нанесения 3х слоев материала.

Через 24 часа после нанесения финишного слоя материала, необходимо промыть поверхность полов при помощи чистой воды.

По поверхности пола можно ходить и выполнять необходимые рабочие операции в период его обработки материалом.

Факторы требующие внимания:

Новый бетон:

Материалу, нанесенному на новые бетонные поверхности необходимо дать набрать степень своей полной готовности (в течение 21 дня минимум)

Плотные полы:

Поверхности с плотной компакцией могут не иметь достаточного уровня пористости, необходимого для абсорбции материала серии MASTERTOP 20.

Перед нанесением материала на поверхность рекомендуется выполнить тестирование на способность материала впитываться в наносимую поверхность.

Если бетон впитывает, протестируйте небольшой участок, часть которого рекомендуется обработать чистым и часть разведенным водой материалом серии MASTERTOP 20 для того, чтобы увидеть достигается ли полноценное про-

MASTERTOP 20

никновение материала в структуру бетона.
Затем выполняйте все последующие операции.

Пористые полы:

Материал серии MASTERTOP 20 не подходит для применения на поверхности полов с высокой пористостью. В таких случаях, рекомендуется применять материал серии MASTERKURE 181.

Меры безопасности:

При выполнении работ с материалом рекомендуется предпринимать меры предосторожности и не допускать случайного разлива материала на поверхность: стекла, нанесенной краски, кирпичной кладки и т.д. Запрещается применять материал серии MASTERTOP 20 на поверхности цветного бетона, кирпичной кладки или камня.

Сноска: материал серии MASTERTOP 20 не будет работать на слабых, хрупких или пыльных бетонных поверхностях.

Спецификация

Материал серии: MASTERTOP 20

Все бетонные, гранулированные и изнашиваемые поверхности должны получать два слоя материала серии MASTERTOP 20 – бесцветного отвердителя и покрытия защищающего поверхность от образования пыли.

Жидкость необходимо применять в строгом соответствии с рекомендациями выданными производителем.

Упаковка:

Материал серии MASTERTOP 20 поставляется в 210 литровых контейнерах.

Расход:

Так, как пористость и текстура бетонных полов и покрытий на цементной основе значительно варьируется, не возможно дать точный уровень расхода материала, ниже приведенные данные могут использоваться в качестве отправных данных для руководства при нанесении материала:

Утрамбованный бетон: Приблизительно 3.5-5м²

/ литр - рекомендуется два слоя

Гладкий бетон: Приблизительно 5-7м² / литр - рекомендуется несколько слоев (тестирование абсорбции)

Прочно уплотненный мастерком бетон: Приблизительно 9-10м² / литр - рекомендуется 1 слой

Хранение:

Материал рекомендуется хранить в закрытых складских помещениях, вдали от действия прямых солнечных лучей и защищать от резкого перепада температур

Соответствие материала международным стандартам:

Все материалы, произведенные компанией BASF CC UAE LLC произведены под контролем системы управления за качеством выпускаемой продукции, независимо сертифицированной и полностью соответствующей международным требованиям по: качеству, не загрязнению условий окружающей среды, не нанесению ущерба и вреда здоровью работающего персонала международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

