

MASTERTOP TC 44 LM

Краска для маркировочной разметки площадок автомобильных парковок.

Описание:

Материал серии MASTERTOP TC 44 LM представляет собой краску для маркировочной разметки парковочных площадок на основе смеси модифицированных алкидов и хлорированной резины.

Особенности:

- Материал используется для внутреннего и внешнего применения
- Материал устойчивый по отношению к воздействию кислот и щелочей
- Специально разработан, обладает хорошей адгезией по отношению к бетону, асфальту и поверхностям на основе эпоксидных и полиуретановых смол
- Материал обладает отличной абразивной устойчивостью
- Материал обладает хорошей устойчивостью по отношению к воздействию воды и технических масел
- Материал обладает хорошими отражающими свет характеристиками
- Быстро сохнущий материал
- Простой в нанесении

Быстро сохнущая, износостойкая, прочная система маркировочной разметки, наносимая толщиной в один слой для нанесения на поверхность бетона и асфальта линий маркировочной разметки автомобильных парковок и для нанесения на полиуретановые или эпоксидные поверхности.

Цвет: Белый, Желтый и Черный

Упаковка:

Материал серии MASTERTOP TC 44 LM поставляется в 18 литровых упаковках.

Расход:

Расход материала составляет приблизительно 4м²/литр при толщине наносимого слоя 100микронов в зависимости от цвета, природы и состояния наносимой поверхности и выбранного метода нанесения.

Способность отражать свет:

Подходящее стекловолокно по толщине не превышающее 200 микронов может распыляться поверх еще влажной краски для отражения света.

Хранение:

Срок хранения материала составляет один год. Материал рекомендуется хранить в закрытых складских помещениях, вдали от действия прямых солнечных лучей и защищать от резкого перепада температур.

Соответствие материала международным стандартам:

Все материалы, произведенные компанией BASF CC UAE LLC произведены под контролем системы управления за качеством выпускаемой продукции, независимо сертифицированной и полностью соответствующей международным требованиям по: качеству, не загрязнению условий окружающей среды, не нанесению ущерба и вреда здоровью работающего персонала международных стандартов: ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001

Технические характеристики:

Базовые данные при 20 °C	
Плотность материала	Приблизительно 1.5грамм/см ³
Содержание твердых частиц	Приблизительно 40-42% от объема
Рекомендуемая толщина сухой пленки покрытия	100 микронов
Время высыхания	Приблизительно через 10 минут
Точка воспламенения материала (DIN 53213)	7°C

MASTERTOP TC 44 LM

Применение

Воздушное распыление:	
Рекомендуемый разбавитель	21-04 (Точка воспламенения 4°C)
Объем разбавителя	5-10%
Диаметр распылительного сопла	4-6мм
Давление у распылительного сопла	0.2-0.3Мпа (приблизительно 2-3 при 28/42 psi)
Нанесение щеткой или роликом:	
Рекомендуемый разбавитель	Разбавитель не добавляется
Объем разбавителя	Для асфальтовых поверхностей не рекомендуется наносить материал при помощи щетки или ролика
Очистительный растворитель	21-04 (Точка воспламенения 4°C)

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

