

MEYCO® TCC 735

Добавка улучшающая свойства в пластичных и твердых фазах бетона изнутри как предотвращение внутреннего сужения, повышение плотности и прочности бетона на сжатие и на отрыв

Описание продукта:

MEYCO® TCC 735 – добавка понижающая внутреннее сужение в пластичной и твердой фазы бетона, применяемый также для повышения плотности, прочности бетона на сжатие и на отрыв.

Область применения:

- При мокром способе торкретирования и при работе с обычным бетоном.
- Бетоны с низким содержанием цемента.
- Приготовление готовой бетонной смеси закачиваемый насосом и без.
- Несоответствие размеров частиц и при недостатке мелких фракции заполнителей в бетоне.

Особенности и преимущества:

- Нет необходимости для использования отдельного материала для полного набора сил прочности.
- Улучшает процесс гидратации цемента.
- Понижает внутреннее сужение.
- Улучшает адгезию заполнителей торкретбетона и к распыляемой поверхности при торкретировании.
- Улучшает работоспособность и закачиваемость насосом.
- Повышает плотность и конечные прочности.
- Повышает водонепроницаемость
- Не содержит хлора.

Соответствие с другими видами добавок:

MEYCO® TCC 735 может использоваться в соответствии с нижеследующими добавками:

1. Запрещается использовать вместе с суперпластификатором серии Rheobuild на основе сульфонатов.
2. Допускается применение с пластификатором серии Pozzolith.
3. Допускается применение с суперпластификатором серии Glenium.
4. Допускается применение с минеральными добавками как микрокремнезем, летучая зола и доменный шлак.

Технические данные

Цвет	Белый кремовый
Плотность	0,9 ± 0,1 кг/л
Уровень PH	8 – 10
Вязкость	150 ± 25 мПа.с
Растворимость в воде	Полная
Содержание хлора	< 0,1 %

Способ применения:

1. Перед применением MEYCO® TCC 735 необходимо хорошо перемешать.
2. Для лучшей работоспособности продукта, MEYCO® TCC 735 следует добавлять в предварительно перемешанную смесь до добавления остатка необходимого количества воды (20%) для приготовления бетонной смеси. Сначала, всухую перемешивается цемент (микрокремнезем – летучая зола – доменный шлак) и мелкие и крупные заполнители до приобретения однородной массы. Затем добавив 50-70% необходимого количества воды вновь перемешав получаем бетонную смесь и добавляем MEYCO® TCC 735. Далее, перемешав смесь с добавкой MEYCO® TCC 735 добавляем остальное количество воды и вновь перемешиваем. Рекомендуемое минимальное время перемешивания вместе с добавкой MEYCO® TCC 735 1,5 минут, исходя из лабораторных испытаний.

Расход:

Рекомендуется добавлять 5кг MEYCO® TCC 735 на 1м³ бетона независимо от количества цемента. Исходя из лабораторных испытаний, расход MEYCO® TCC 735 может варьироваться. Для более детальной информации, пожалуйста, обратитесь к местному представителю Компании БАСФ КОНСТРАКШН КЕМИКАЛС ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ.

Некоторые моменты при котором необходимо уделить внимание:

Категорически запрещается использовать MEYCO® TCC 735 с суперпластификаторами на основе сульфонатов серии Rheobuild.

MEYCO® TCC 735

Упаковка:

MEYCO® TCC 735 поставляется в 200кг бочках.

Условия хранения:

При в нескрытой упаковке хранить при температуре от +5°C и выше. Предотвращать обморожение продукта. При не длительном хранении следует складировать на поддонах максимально в 3 ряда в высоту и вывоз обеспечивается по системе «первый складированный вывозится первым». При длительном хранении не следует складировать на поддонах один над другим.

Срок хранения:

6 месяцев, при хранении в сухих условиях, в не-скрытой заводской упаковке, при температуре от +5°C и выше.

Меры предосторожности:

Изучите Инструкцию по Технике Безопасности использования данного продукта.

Избегать попадания на незащищенные участки кожи и глаз. Необходимо использование специальных индивидуальных средств защиты, таких как комбинезон, перчатки и защитные очки.

При попадании на кожу: удалите материал путем промывки большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: удалите материал путем немедленной промывки большим количеством воды и обратиться к врачу.

Примечание:

За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю компании БАСФ ККЦА. Компания БАСФ ККЦА оставляет за собой право на изучение истинных причин возникновения любых проблем и сложностей при работе с материалом.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

