

MEYCO® THIXO 100

Раствор для анкеровочных работ с высоким набором сил ранней прочности, хорошим показателем по закачиваемости насосом на основе специальных цементов и модифицированных полимеров

Описание:

MEYCO® THIXO 100 (раствор для анкеровочных работ), раствор для ремонта армированных бетонных конструкции, защиты металлических деталей в бетоне (ЖБИ) от агрессивных воздействии окружающей среды (вода, воздух) с высоким показателем по закачиваемости насосом и работоспособности, высоким набором сил ранней прочности, предотвращающее сужение на основе специально подобранных цементов и модифицированных полимеров.

Область применения:

- Разные ремонтные и анкеровочные работы.
- Заполнение пустот.
- Контактные инъекционные работы.

Особенности и преимущества:

- Понижает водоцементное соотношение и обеспечивает раннее схватывание и прочность на сжатие и растяжение.
- Хорошая способность по закачиваемости насосом.
- Обладает длительным сроком работоспособности (более 1 час).
- Не сужающее свойство раствора обеспечивает высокую степень адгезии арматуры к горной породе.
- Заполняя все пустоты по всей длине анкера, обеспечивает хорошую адгезию к почве и арматуре
- При надлежащей степени готовности консистенции смеси, значительно уменьшает потери к минимуму при применении на кровлю
- Длительный срок службы

Процедура применения:

Перемешивание

5 кг воды заливается в чистую емкость, затем слегка добавляется 20кг MEYCO® THIXO 100 и перемешивается миксером (см. рис. тех. данные) со скоростью 400об/мин в течений 3-4 минут до получения однородной массы без комков.

Технические данные:

Состав материала	Минеральные заполнители, микрокремнезем и специально подобранный цемент с полимерами	
Цвет	Серый	
Прочность на сжатие после: 1 дня 3 дня 28 дней	>28Н/мм ² >43Н/мм ² >53Н/мм ²	
Прочность на растяжение 1 день 7 дней 28 дней	>40Н/мм ² >60Н/мм ² >70Н/мм ²	
Прочность на отрыв (от стали) 28 дней	>2Н/мм ²	
Соотношение Вода/материал	1/4	
Время работы	>60 минут	
Температура применения	+5°C - +30°C	
Полный набор сил прочности	28 дней	

Применение:

Подготовленная смесь MEYCO® THIXO 100 (анкеровочная смесь) инжктируется насосом моно впрыска. Рекомендуемое время при выполнении работ с данным раствором 45-60 минут.

Упаковка:

MEYCO® THIXO 100 поставляется в 20кг мешках.

Хранение:

Хранить на поддонах, в местах, чистых, неподверженных прямому воздействию солнечных лучей и дождя. Если упаковка повреждена или вскрыта более чем за один месяц назад рекомендуется не применять.

MEYCO® THIXO 100

В случае несоблюдения рекомендаций по хранению продукт или упаковка могут преждевременно повредиться.

Срок хранения:

При надлежащем условии хранения срок хранения данного материала составляет 12 месяцев со дня производства. Вскрытые упаковки при хранении в подходящих необходимо использовать в течение 1 недели.

Меры предосторожности:

Как и при всех остальных химических материалах, при использовании или при хранении нельзя допускать, чтобы продукт попадал в глаза, на кожу, в рот и в продукты питания (перед его полным затвердением, до полного высыхания, вреден также и его пар). В случае попадания в глаза и на кожу рекомендуется промыть немедленно водой в обильном количестве. Если случайно попадет во внутрь, рекомендуем обратиться за медицинской помощью. После применения емкости хранить в местах, недоступных для детей и плотно закупорить.

Примечание:

За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю компании BASF ККЦА. Компания BASF ККЦА оставляет за собой право на изучение истинных причин возникновения любых проблем и сложностей при работе с материалом.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

