

RHEOFINISH 255 D

Химический реагент для снятия форм заливаемой опалубки на основе воды.

Описание:

RHEOFINISH 225D готовый к применению, на водной основе, безопасный, эффективный, не представляющий опасности условиям окружающей среды материал.

RHEOFINISH 225D представляет собой химический реагент для снятия форм опалубки, подходящий для нанесения на поверхность форм опалубки перед заливкой бетона в целях достижения быстрого снятия форм и получения чистой поверхности создаваемых бетонных профилей.

После снятия заливочных форм опалубки получается бетон с гладкой, прочной, однородной финишной поверхностью, со сниженным количеством пустот от воздушных пузырей.

RHEOFINISH 225D наносится на поверхность заливочных форм методом распыления.

Область применения:

RHEOFINISH 225D специально создан для нанесения на различные поверхности заливочных форм бетонной опалубки изготовленных из: фанеры, дерева, стали и пластика, для обеспечения быстроты снятия форм и чистоты получаемой бетонной поверхности

Применение:

Материал наносится на поверхность форм опалубки до начала заливки бетона и в последствии повторно наносится после снятия и очистки заливочных форм.

Легковесные садовые распылители идеально подходят для распыления материала серии: RHEOFINISH 225D на поверхность форм заливаемой опалубки.

Следует избегать большой передозировки при распылении материала на поверхность форм опалубки.

Альтернативно, нанесение материала может быть выполнено при помощи щетки с мелким ворсом, в таком случае следует наносить очень тонкий слой, излишки материала следует удалять с наносимой поверхности.

Если после первого нанесения, материал серии: RHEOFINISH 225D полностью впитался в поверхность новых форм опалубки сделанной из леса или фанеры, необходимо выполнить

повторное нанесение материала перед заливкой бетона в формы.

Технические характеристики

Цвет	Молочной жидкости
Удельный вес	0.971 при 25°C
Содержание хлорида:	Нулевое

Упаковка:

RHEOFINISH 225D поставляется в 20 и 210 литровых бочках.

Расход:

Расход материала серии: RHEOFINISH 225D составляет от 30 до 40м²/литр при распылении на поверхность в зависимости от степени ровности и пористости используемых форм опалубки.

Расход значительно увеличивается при применении материала на поверхности форм опалубки сделанной из морской фанеры и стали.

Сноска:

Значительно лучшие результаты достигаются при применении материала на поверхности заливочных форм опалубки изготовленных из фанеры и древесины так, как они в процессе работы становятся пропитанными материалом, соответственно непроницаемыми и работающий персонал быстро привыкает к выполнению необходимых операций с материалом.

RHEOFINISH 225D в общем, может наноситься не только с наружи, но и поверх форм опалубки сделанной из древесины, которая уже была обработана другими маслами для смазки форм тем самым обеспечивается полное перекрытие возможной утечки бетона во всех направлениях.

Хранение:

Материал рекомендуется хранить в закрытых помещениях, вдали от действия прямых солнечных лучей и беречь от перепадов температур. Срок хранения материала достигает 1года, при условии его хранения в нераскрытой, оригинальной упаковке.

RHEOFINISH 255 D

Перед применением рекомендуется тщательно перемешивать содержимое материала.

Практическое действие материала:

RHEOFINISH 225D вступает в химическую реакцию с цементом в целях достижения быстрого снятия форм с обрабатываемых бетонных поверхностей.

Бетон, заливаемый в формы опалубки покрытой материалом серии RHEOFINISH 225D получается гладким, прочным, с однородным финишным видом.

RHEOFINISH 225D не оказывает отрицательного воздействия на рабочие характеристики бетона, также не оказывает отрицательного влияния на силу клейкости заливаемого в формы бетона и в последствии обрабатываемых бетонных поверхностей, когда материал наносится с учетом рекомендуемого расхода.

Меры безопасности:

Рекомендуется предпринимать общие меры безопасности при выполнении работ с материалом такие же, как и со всеми основными химическими материалами.

При применении и хранении материала нельзя допускать попадания материала внутрь и контакта с роговицей глаз.

При попадании материала на поверхность кожи и глаз немедленно промыть места контакта водой, при случайном попадании внутрь пищевода немедленно обратиться за помощью к врачу.

Хранить материал вдали от детей и животных. После использования всегда закрывать контейнеры для хранения материала.

Соответствие материала международным стандартам:

Все материалы, произведенные компанией MBT Дубай, ОАЭ произведены под контролем системы управления за качеством выпускаемой продукции, независимо сертифицированной и полностью соответствующей международным требованиям по: качеству, не загрязнению условий окружающей среды, не нанесению ущерба и вреда здоровью работающего персонала международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел. : +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел. : +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттық 8А, офис 14, 15
тел. : +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел. : +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

