

POZZOLITH 42 P (Порошок)

Ускоряющая схватывание и обеспечивающая пластичность готовая к применению добавка в виде порошка для строительных растворов. Используется в качестве противоморозной добавки в зимнее время года.

Описание:

Pozzolith 42 P специально разработан для применения в холодное время года в качестве пластифицирующей, противоморозной добавки для штукатурных растворов и растворов кирпичной и бетонно-блоковой укладки. Pozzolith 42 P значительно улучшает рабочие характеристики строительных растворов, понижая потребность в воде повышает сопротивляемость к воздействию температурных заморозков в двух фазах состояния строительных растворов: затворенной и затвердевшей, уменьшает возможность образования трещин на поверхности. Не вызывает коррозии арматуры.

Применение :

Pozzolith 42 P высыпается в состав сухого предварительно перемешанного раствора после чего добавляется вода для затворения и перемешивается.

Технические характеристики:

Цвет:	Кремовый.
Консистенция:	Порошок
Содержание ионов хлора:	< 0,01%

Стандарты:

ASTM C 494 тип E;

Расход:

Рекомендуемый расход добавки серии: Pozzolith 42 P составляет:
при температуре до (-10°C) 1,0 кг на 100 кг цемента и ниже (-10°C) 1,5 кг на 100 кг цемента.

Дополнительная информация:

Цемент должен быть свежий, высшего качества и храниться в теплой и сухой среде.
Количество воды уменьшить до минимума.
При окружающей температуре воздуха (-5°C) и ниже в ходе выполнения работ с раствором и в последующие первые 24 часа высыхания, необходимо применять утеплительные меры всей рабочей поверхности.


Упаковка:

Пакеты по 5 кг.

Хранение:

Срок хранения приблизительно 12 месяцев при температурном режиме от: +5°C до +30°C.

POZZOLITH 42 P (Порошок)



Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр. Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г. Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г. Атырау
пр. Азаттық 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г. Караганда
ул. Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

