The Chemical Company

RHEOBUILD 1000 P

Суперпластификатор, понижает количество воды в реопластичных бетонах, не содержит хлора, понижает время набора сил начальной и конечной прочности бетона в зимнее время, помогает рано снимать заливочную опалубку.

Описание:
Rheobuild 1000P – представляет собой бетонную добавку на основе сульфонического полимера, обеспечивающую супер вязкость, уменьшающую в значительной степени содержание воды в реопластичных бетонах, не содержащую хлора, не вызывающую коррозию арматуры, понижает время набора сил прочности бетона в зимнее время, способствует раннему снятию заливочных форм опалубки.

Область применения:
• Железобетонные изделия (перекладины) из предварительно напряженного бетона;
• Опоры под высокой нагрузкой;
• Бетоны для изготовления фундаментов и свай;
• Резервуары хранения;
• Очистные сооружения;
• Подводные и надводные сооружения;
• Башни, дымовые трубы и элеваторы;
• Туннели и оросительные каналы;
• Аэропорты.

Технические характеристики:

Цвет:	Темно коричневый
Консистенция:	Жидкая
Плотность:	1,18 ± 0,02 гр\см³.
Содержание ионов хлора:	< 0,01%

Соответствие требованиям международных стандартов
ASTM C 494 тип A и F.

Расход:
Расход составляет: 0, 8 – 1,6 кг Rheobuild 1000P на 100 кг цемента. В более частных случаях можно изменить дозировку.

Применение:
Rheobuild 1000P - добавляется в бетон одновременно с водой. Rheobuild 1000P становится более эффективным , если будет добавлен после заливки 50 – 70 % от воды.
Не рекомендуется добавлять Rheobuild 1000P к сухому заполнителю и цементу, т.к. результат будет отрицательный.
Rheobuild 1000P можно применять в сочетании с любыми видами цемента, отвечающими требованиям стандарта ASTM.
В бетонах, в которых требуется прочность на замерзание Rheobuild 1000P в сочетании с воздухововлекающими добавками Micro Air 200.

Упаковка:
Поставляется в бочках по 100, 208 литров, бидонах по 35 кг и на розлив.

Хранение:
Срок хранения приблизительно 12 месяцев при в температурном режиме от: +5°C до +30°C.

BASF

The Chemical Company

RHEOBUILD 1000 P

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел. : +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел. : +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел. : +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел. : +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification