

Клей USTA 140 (Mastertile 92)

Усиленный клеящий раствор для керамических плиток большого размера, мрамора и гранита по бетону, штукатурке и левкасу.

Описание:

Клей Usta - 140 - готовая смесь, обладающая высокими фиксирующими свойствами. Используется для приклеивания керамических плиток больших размеров, мрамора и гранита. Легка в приготовлении и нанесении.

Область применения:

- По внутренним и наружным поверхностям помещений.
- На выставочных площадках и в производственных помещениях.
- На больших площадях, типа террас.
- При выкладке природного камня, керамики, мрамора, гранита больших размеров промышленного назначения.
- Для декоративных покрытий или выкладки печей и каминов кирпичом.

Особенности:

- Применяется для внутренних и наружных работ.
- Легок в приготовлении и нанесении.
- Длительный срок эксплуатации.
- Наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности.
- Не оседает.
- Водо- и морозостойчив.

Технические характеристики:

Структура материала:

Содержит гранулы, минеральные наполнители синтетические добавки и особые цементы.

- Температура обрабатываемой поверхности : от +5 °C до +25 °C
- Время отстаивания между перемешиванием: 3 минуты.
- Время работы со свежеприготовленным раствором: 1 час
- Время максимальной выдержки свеженанесенного раствора в открытом виде: 10-15 минут.
- Запрещено ходить по свежееклеенной поверхности: 24 часа
- Время заполнения швов: через 24 часа
Цвет: Серый

Эти показатели даны для относительной влажности 5 % при 23 °C

Упаковка:

25 - килограммовые укрепленные полиэтиленом, бумажные крафт - мешки.

Расход:

При толщине наносимого слоя
1 мм - 1,4 кг / м²

25 кг Клей Usta -140:

Наносимая толщина	Площадь
5мм	3,6 м ²
10 мм	1,8 м ²
15 мм	1,2 м ²

Количество потребления зависит от подготовки поверхности, вида керамики и инструментов для нанесения.

Разбавление водой	Клей Usta -140 (серый)
1 кг порошка	0,22 Л – 0.24 Л.
5 кг порошка	1,1 Л
25 кг порошка	5,5 Л

Хранение:

Хранить в сухом помещении, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

Способ применения:

Подготовка поверхности

Поверхности должны быть достаточно прочными, не пыленными и чистыми. Поверхность должна быть хорошо очищена от остатков различных масел и парафина. Поверхность с выемками глубиной 20 мм рекомендуется выровнять материалом Emaco S 88 С за два дня ранее. Если температура поверхности нанесения превышает 25 °C, необходимо ее увлажнить. Поверхности, сильно впитывающие влагу, рекомендуется обработать специальной грунтовкой Astar-A или USTA Primer.

Приготовление:

Отмерьте необходимое количество воды и налейте ее в чистую посуду для приготовления. Затем насыпьте все содержимое пакета и хорошо размешайте до исчезновения комков.

Клей USTA 140 (Mastertile 92)

Выждите 3 минуты и снова размешайте. Материал готов для применения.

Метод применения:

Клей Usta -140 наносится на поверхность тонким слоем при помощи ровной стороной мастерка, после равномерно размазывается в одну сторону зубчатой стороной мастерка по поверхности, покрытие которой должно быть закончено в течение 10 - 15 минут. Если наклеивается керамика различной толщины или требуется покрыть изъяны наносимой поверхности, советуем под каждую керамику нанести еще некоторое количество раствора. Перед тем как зафиксировать керамику на наклеиваемое место, надо поводить керамику в растворе для того, чтобы обеспечить полный контакт с клеящим раствором. Оставьте швы минимум 4 мм и зафиксируйте. Для заполнения промежуточных швов используйте Fuga, Fleksfuga или Erofuga. Нанесение этих материалов для покрытия швов можно производить приблизительно через 24 часа после наклеивания керамики.

Проверка клеящего раствора на готовность:

Надавите пальцами на клей. Если раствор прилипает к пальцам, то продолжайте выкладывать керамику. Если пальцы не испачкались в клее - это означает, что время применения клея истекло. В этом случае надо снять клей с поверхности и нанести новую порцию клея.

Примечание:

- Толщина нанесения Клей Usta -140 не должна превышать 15 мм.
- Если температура поверхности ниже + 5 °С, рабочее помещение необходимо нагреть.
- Если керамика была выложена на наружные поверхности, старайтесь в течение 24 часов защитить ее от прямых солнечных лучей, ветра, дождя и мороза.
- Раствор надо готовить в тех количествах, которое может быть полностью потреблено в процессе работы.

- В сомнительных случаях необходимо произвести вышеизложенную проверку пальцами. В раствор с нарушенными специфическими особенностями нельзя добавлять воду и порошок.
- Клеящий раствор Клей Usta -140 для керамики, нанесенный при 23 °С, достигает окончательного сопротивления (твердости) через 14 дней. Если работы проводились при температурах ниже этой, увеличение этого срока неизбежно.

Специальные положения

- Если керамика толщиной менее 12 мм и природный камень наклеиваются в маленьких помещениях (например, жилые помещения, отели), необходимо использовать Клей Usta -140.
- При нанесении на наружные поверхности, покрытия гранитной керамикой или природным камнем, покрытия термальных бассейнов, полов с подогревом или при обновлении с наклеиванием керамики на керамику, советуем смешать клеящий раствор USTA - 140 с универсальной добавкой Lastofleks.
- Если контроль вышеизложенных условий на строительной площадке осуществить невозможно, надо использовать Fleksmortel.

Меры предосторожности:

Избегайте контакта с кожей всех материалов на цементной основе, а также разбавленных водой материалов. Если же такие материалы попали на кожу, промойте большим количеством воды.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

